

ET353ND-2.5G EPOXICO PARA HORNO

El epóxico para horno EPO-TEK® 353ND es un epóxico de alta temperatura de dos componentes diseñado para aplicaciones que requieren alta resistencia térmica, excelente adherencia y estabilidad dimensional. Su formulación especial permite unir materiales como vidrio, cerámica, metales y plásticos con una resistencia superior al calor y a los agentes químicos.

APLICACIONES

- Ensamble de conectores ópticos
- Encapsulado de componentes
- Uniones estructurales de alta confiabilidad

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Vida útil de la mezcla:** ≤ 3 horas
- **Curado típico:** 150° durante 1 hora
- **Color después del curado:** Ámbar

NORMATIVAS

- **ASTM E595:** Baja desgasificación
- **GR-1221:** Diseñado para cumplir con la norma de Telcordia.




Nota: Imágenes ilustrativas



TR260203-01 | 1

PRODUCTOS RELACIONADOS

INDICE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
1	FCS-ALCOHOL-1000	ALCOHOL ISOPROPILICO 98% PUREZA 1000ML	
2	FCS-KIM-280	TOALLA SECA	
3	FC-SC-2-A-S	CONECTOR SC SIMPLEX SM BOTA 2MM AZUL	
4	FCA-XX-X-S-R-X	CABLE SIMPLEX CUBIERTA RISER	



Nota: Imágenes ilustrativas

PARÁMETROS TÉCNICOS

ESPECIFICACIONES	
No° de parte	ET353ND-2.5G
Color de curado	Ámbar
Viscosidad (23°C)	3,000 - 5,000 cPs
Tiempo de trabajo	≤ 3 horas
Vida útil de anaquel	1 año a temperatura ambiente
Contenido	2.5 Gramos

PROPIEDADES ÓPTICAS	
Transmisión espectral	≥ 50 % a 550 nm
	≥ 95 % a 1100-1600 nm
	≥ 98 % a 800-1000 nm
Índice de refracción (sin curar)	1.5694 a 589 nm

USO	
Tiempo de curado	1 Hora (150 °C)

Nota: Para más detalles de seguridad, instrucciones de uso y especificaciones adicionales, consulte en el [sitio del fabricante](#).

/NOTAS DEL USUARIO